## PROSUN Teintés Int./Ext.

PROSUN	l Teinté	VERRE CLAIR	ALLURE Int. 50C/70B/80B	ALLURE Ext. 55X/65X/75X/80X
	ENERGIE SOLAIRE			
ESR-SV	Rejetée sur Simple Vitrage	15%	55 à 77%	53 à 84%
ESR-DV	Rejetée sur Double Vitrage	24%	50 à 72%	58 à 90%
IR	Rejet IR (760-2500 nm)	/	$0 \ a \pm 91\%$	/
RF	Réflexion	8 à 13%	22 à 34%	25 à 66%
AB	Absorption	7 à 14%	35 à 43%	23 à 33%
TR	Transmission	73 à 85%	31 à 40%	11 à 43%
	TRANSMISSION LUMINEUSE			
	Norme EN410			
LV	Lumière Visible	90%	20 à 50%	22 à 60%
LPI	Luminosité Perçue intérieure	100%	± 50 à 70%	± 50 à 75%
REB	Réduction Eblouissement	0%	50 à 77%	40 à 80%
UV	UV Rejeté	0%	99%	99%
	COEFFICIENT THERMIQUE Norme EN673			
G	Valeur G (facteur solaire)	0.85 à 0.65	0.33 à 0.46	0.28 à 0.51
UG	Valeur Ug (w/m²k.)	/	5.10 à 5.40	5.60 à 5.80
В	Coefficient d'Ombrage	/	0.26 à 0.50	0.30 à 0.60
	TEINTE		Cuivre léger	Neutre
			Bronze moyen à fort	Gris moyen à fort
	CLASSEMENT AU FEU		M1	M1
	GARANTIE		10 ans	5 à 10 ans

ESR Pourcentage de l'Energie Solaire rejetée par un vitrage clair ou filmé.

IR Pourcentage des Infra-Rouges incidents rejetés par un vitrage clair ou filmé.

LV Pourcentage de lumière traversant un vitrage clair ou filmé.

LPI Pourcentage de lumière réellement perçue par l'œil.

REB Pourcentage de réduction d'excédent de lumière éblouissante.

UV Pourcentage de rejet des Ultra-Violet.

Valeur G Le facteur G est un coefficient qui caractérise la quantité totale d'énergie que laisse passer un vitrage par rapport à l'énergie solaire incidente.


Plus le facteur solaire est faible, plus les apports solaires sont faibles.

Valeur UG La chaleur se transmet du milieu le plus chaud vers le milieu le plus froid. La valeur Ug indique la capacité des films de protection solaire à résister à ce transfert de chaleur. Son unité est le W/m2K. Plus la valeur U est faible, plus le matériau est isolant.

Valeur B Le Coefficient d'ombrage permet de calculer l'efficacité d'un film à rejeter l'énergie solaire en comparant une fenêtre avec film et la même sans film.

Plus la valeur B est faible, plus la protection solaire sera efficace.

## **DECOMPOSITION DE LA CHALEUR**





Siège Social: 2Bis rue Léon Blum 91120 PALAISEAU Tel.: 01 46 89 30 22 | E-mail: info@dexypro.fr | www.dexypro.fr

## PROSUN Extérieur



**ALLURE 50C ALLURE 70B** 

**ALLURE 55X** /TITANE 55X

**ALLURE 80B** 

**ALLURE 65X** 

**ALLURE 75X** /TITANE 75X

**ALLURE 80X** 

Réduction Chaleur












































## **CLAUSE ENVIRONNEMENTALE**

Empreinte Carbone moyenne des Films. Par  $m^2 = +/-1.54$  kgCO2e soit sur la durée de vie du produit = +/-0.19 à 0.10 kgCO2e/an.



Nos tapis absorbants (pour protéger les sols en intérieur) sont réutilisables 2 à 3 fois et sont incinérés avec un taux de résidus inférieur à 0.02% de cendre.



Siège Social: 2Bis rue Léon Blum 91120 PALAISEAU Tel.: 01 46 89 30 22 | E-mail: info@dexypro.fr | www.dexypro.fr