PROSUN ALLURE 80
Film Solaire Bronze Ionisé

Le film **PROSUN ALLURE 80** ionisé réduit la chaleur solaire, tout en conservant une partie de la lumière naturelle. Il rejette 91% des Infrarouges incidents. Il permet une bonne réduction des éblouissements et son aspect réfléchissant élimine toute gêne de vis-à-vis.

Informations Techniques:
Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 3 mm et double vitrage 4-16-4.

ENERGIE SOLAIRE

Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%

VERRE + FILM

Rejetée (simple vitrage)	77%
Rejetée (double vitrage)	72%
Rejet IR (760-2500 nm)	+/-91%
Reflexion	34%
Absorption	35%
Transmission	31%

TRANSMISSION LUMINEUSE
Norme EN410

Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure	+/-100%

VERRE + FILM

Lumière Visible	20%
Luminosité Perçue Intérieure	+/-57%
Reflexion Lumière Extérieure	35%
Réduction Eblouissement	77%
UV Rejeté	99%

COEFFICIENT THERMIQUE
Norme EN673

Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (3mm)	5,90

VERRE + FILM

Valeur G (facteur solaire)	0,33
Valeur Ug (w/m2k.)	5,10
Coefficient d'Ombrage	0,26

Pose sur Double Vitrage

Clair	Teinté	Stapid Int.*
Réfléchissant	A Gaz	Stapid Ext.

Oui *Déconseillé*

** Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.*

Performance du Film

ES : *Energie Solaire* ***IR :*** *InfraRouge*
LV : *Luminosité* ***UV :*** *UltraViolet*

Garantie	Classement au Feu	Norme EN1096-1 (verre dans le bâtiment)	Norme REACH RoHS	Teinte Extérieur	Epaisseur
10 ans	M1	Testé en Laboratoire	Respectée	Bronze Moyen	50µ

dexypro

SIÈGE SOCIAL : 2Bis rue Léon Blum 91120 PALAISEAU **TEL :** 01 46 89 30 22