PROSUN COLOR METAL X

Films Solaire Métallisés Extérieurs

Les films **PROSUN COLOR METAL X** métallisés réduisent la chaleur solaire, tout enconservant une partie de la lumière naturelle. Ils permettent une forte réduction des éblouissements et leur aspect réfléchissant élimine toute gêne de vis-à-vis. Le large choix de coloris permet de changer la teinte des vitrages d'une façade.

Informations Techniques:
Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 3 mm et double vitrage 4-16-4.

ENERGIE SOLAIRE

Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%

VERRE + FILM

Rejetée (simple vitrage)	77-80%
Rejetée (double vitrage)	82-88%

TRANSMISSION LUMINEUSE Norme EN410

Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure	+/-100%

VERRE + FILM

Lumière Visible	11-20%
Luminosité Perçue Intérieure	40-50%
Réduction Eblouissement	79-90%
UV Rejeté	99,5%

COEFFICIENT THERMIQUE Norme EN673

Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (3mm)	5,90

VERRE + FILM

Valeur G (facteur solaire)	0,20-0,23
Valeur Ug (w/m2k.)	5,10
Classement au Feu	M1
Garantie	5 ans

Pose sur Double Vitrage

Clair	Teinté*	Stapid Int.*
Réfléchissant	A Gaz*	Stapid Ext.

Oui *Déconseillé*

** Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.*

Performance du Film

ES : *Energie Solaire*
LV : *Luminosité*
EB : *Eblouissement*
UV : *UltraViolet*

Azur 80X

Bronze 80X

Cuivre 80X

Vert 80X

dexypro

SIÈGE SOCIAL : 2Bis rue Léon Blum 91120 PALAISEAU **TEL :** 01 46 89 30 22