SUNCLEAR T90

Film Solaire Multi-Alliage Hautement Transparent

Le film **SUNCLEAR T90** est constitué d'un multi-alliage soigneusement sélectionné. Il agit sélectivement sur le spectre solaire afin d'offrir le meilleur compromis entre transparence et performance. Il conserve une bonne partie de la lumière naturelle. Il rejette 87% des Infrarouges incidents.

Informations Techniques:
Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 3 mm et double vitrage 4-16-4.

ENERGIE SOLAIRE

Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%

VERRE + FILM

Rejetée (simple vitrage)	74%
Rejetée (double vitrage)	70%
Rejet IR (760-2500 nm)	+/-87%
Reflexion	44%
Absorption	39%
Transmission	17%

TRANSMISSION LUMINEUSE
Norme EN410

Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure	+/-100%

VERRE + FILM

Lumière Visible	36%
Luminosité Perçue Intérieure	+/-65%
Reflexion Lumière Extérieure	38%
Réduction Eblouissement	62%
UV Rejeté	99%

COEFFICIENT THERMIQUE
Norme EN673

Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (3mm)	5,90

VERRE + FILM

Valeur G (facteur solaire)	0,26
Valeur Ug (w/m2k.)	5,00
Coefficient d'Ombrage	0,30

Pose sur Double Vitrage

Clair	Teinté*	Stapid Int.*
Réfléchissant	A Gaz*	Stapid Ext.*

Oui *Déconseillé*

** Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.*

Performance du Film

ES : *Energie Solaire* ***IR :*** *InfraRouge*
LV : *Luminosité* ***UV :*** *UltraViolet*

Garantie	Classement au Feu	Norme EN1096-1 (verre dans le bâtiment)	Norme REACH RoHS	Teinte Extérieur	Epaisseur
10 ans	M1	Testé en Laboratoire	Respectée	Champagne Moyen	40µ

dexypro

SIÈGE SOCIAL : 2Bis rue Léon Blum 91120 PALAISEAU **TEL :** 01 46 89 30 22