SOLARLAQ K760
Laque de Protection Solaire

SOLARLAQ K760 est une laque haute performance spécialement formulée pour la réduction des InfraRouges (chaleur), des effets d'éblouissement et desUltraViolets. Elle s'applique sur les faces extérieures des toitures, bulles, dômes, verrières, puits delumière, vérandas et autres ouvertures en verreou matériaux de synthèse.

Description : Laque mono-composant en phase aqueuse blanc translucide, pour usage intérieur et extérieur sur verre et polycarbonate. Sans solvant. Sans odeur. Très faible teneur en C.O.V.

Résistance : Couleur et finition insensibles aux attaques de la lumière et des intempéries. Bonne résistance aux attaques physiques, chimiques, abrasion et choc.

ENERGIE SOLAIRE

Rejetée (vitrage)	15%
Rejetée (polycarbonate)	20%

SUPPORT + LAQUE

Rejetée (2 couches)	60/70%*
UV Rejeté	98%

* *En fonction de l'épaisseur et du matériau.*

TRANSMISSION LUMINEUSE
Norme EN410

Lumière Visible (polycarbonate)	75%
Luminosité Perçue Intérieure	+/-85%

SUPPORT + LAQUE

Lumière Visible	40/45%*
Luminosité Perçue Intérieure	+/-65%*
Réduction Eblouissement	+/-75%*

Performance du Film

ES : *Energie Solaire* ***EB :*** *Eblouissement*
LV : *Luminosité* ***UV :*** *UltraViolet*

FABRIQUÉ EN FRANCE





L'application de la laque est déconseillé par temps humide, brumeux, pluvieux et si risque de pluie dans les 48 heures suivant la pose.
Application à des températures de 10°C à 25°C max.
Sur Polycarbonate : en fonction de l'état et de l'ancienneté du support, une teinte beige peut apparaître sur la face intérieure. Elle s'atténuera avec le temps.

dexypro

SIÈGE SOCIAL : 2Bis rue Léon Blum 91120 PALAISEAU **TEL :** 01 46 89 30 22